

Technisches Datenblatt

HYLOSIL 102

Aminhärtende RTV Silikon-Dichtmasse

Beschreibung

Hylosil Silikon-Dichtmasse 102 ist eine korrosionsfeste, geruchsarme, bei Raumtemperatur aushärtende (RTV) Silikonverbindung.

Hylosil 102 ist eine technisch-hochleistungsfähige Silikonmasse, die in der Automobilindustrie und im allgemeinen Maschinenbau eingesetzt wird. Es ist darüber hinaus vielseitig einsetzbar und eignet sich insbesondere für Anwendungen bei hoher Temperatur- und Druckbelastung in einem geruchsempfindlichen Umfeld.

Hylosil Silikon-Dichtmasse 102 besitzt eine gute Beständigkeit gegen Öle und wässrige Frostschutzmittel.

Im Gegensatz zu Allzweck Silikon-Dichtmittteln enthält Hylosil Silikon-Dichtmasse 102 keine Lösungsmittel und es entwickelt keine Essigsäure während des Aushärtevorgangs.

Typische Eigenschaften:-

Nicht-ausgehärtetes Produkt:

Farbe	Schwarz
Konsistenz	Standfeste Masse
Vernetzungssystem	Amin
Spezifische Dichte (g/ml)	1.16
DIN 53479	
Extrusionsrate 3mm Öffnung @ 60 psi	45 g/min
Hautbildegeschwindigkeit (Minuten) @ 55% RH	10 Minuten
Aushärtungszeit @ 25°C and 60% RH	3mm in 24 Std

Ausgehärtetes Produkt

Zugfestigkeit DIN 53505, S3A.	2.5 N/mm²
Bruchdehnung DIN 53504, S3A	350 %
Modul bei 100% Dehnung DIN 53504, S3A.	0.6 N/mm²

Die Angaben in dieser Publikation beruhen auf technischen Daten, die in unseren und externen Laboren erarbeitet worden sind. Wir gehen von der Richtigkeit dieser Angaben aus. Da das Material jedoch unter Umständen, die sich unserem Einfluss entziehen eingesetzt wird, können wir für Resultate oder Schäden, die beim Verwenden des Produktes entstehen, keine Haftung übernehmen.

Hylomar Ltd, Cale Lane, Wigan WN2 1JT UK Tel: +44 (0) 1942 617000 Fax: +44 (0) 1942 617001		Hylomar GmbH, Talstraße 106, 41516 Grevenbroich, Deutschland Tel: +49 (0) 2182 5708971 Fax: +49 (0) 2182 5708970 Email: info@hylomar.de Web: www.hylomar.de		
Name des Produktes	Hylosil 102 Silikon-Dichtmasse Ausgabe 4	Revisionsdatum	14.05.2009	Seite 1 von 3



Technisches Datenblatt

Härte (Shore A) DIN 53505	25°
Reißfestigkeit ASTM D 624, Form B	7 N/mm²
Typischer Temperaturbereich	-50°C to 180°C, nutzbar bis 240°C

Dielektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand Ohm.cm DIN 53482	
Ermittelt trocken bei 23°C Ermittelt feucht bei 60°C	5 (x10 hoch14) 9 (x10 hoch13)
Dielektrische Festigkeit (kv/mm) DIN 53481	17
Kriechstromfestigkeit DIN 53480	KA 3 c
Dielektrische Konstante (Ω) bei Raumtemperatur in einem Frequenzbereich von 50Hz to 5MHz DIN 53483	3.0 - 2.9
Verlustfakttor (tan) bei Raumtemperatur in einem Frequenzbereich von 50Hz bis 5Mhz 53483	0.01 - 0.005

Gebrauchsanweisung

Die Oberflächen der beiden Fügestellen sollten sauber, trocken und frei von Verunreinigungen durch Fett oder Öl sein. Das Produkt als Raupe direkt auf eine der zu verbindenden Oberflächen auftragen. Sobald das Produkt aufgetragen ist, sollte die Fügestelle ohne Verzögerung angebracht werden.

Es sollte darauf geachtet werden, daß keine überschüssige Dichtmasse nach innen extrudieren und dadurch Verunreinigungen oder Blockierungen der Ölkanäle und anderer Kanäle verursachen kann. Überschüssiges Produkt sollte mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

Typische Anwendungen

Aufgrund seiner guten Beständigkeit gegen Öle, ist Hylosil Silikon-Dichtmasse 102 ideal für den Einsatz als flexible Dichtung oder Flanschdichtung sowie für den Einsatz in der Automobil Industrie und bei allgemeinen technischen Anwendungen.

Handhabung und Sicherheit

Xi reizend – Risikosätze = R36, R38. Sicherheitssätze = S26, S28, S36/37, S39.

Die Angaben in dieser Publikation beruhen auf technischen Daten, die in unseren und externen Laboren erarbeitet worden sind. Wir gehen von der Richtigkeit dieser Angaben aus. Da das Material jedoch unter Umständen, die sich unserem Einfluss entziehen eingesetzt wird, können wir für Resultate oder Schäden, die beim Verwenden des Produktes entstehen, keine Haftung übernehmen.

Hylomar Ltd, Cale Lane, Wigan WN2 1JT UK Tel: +44 (0) 1942 617000 Fax: +44 (0) 1942 617001		Hylomar GmbH, Talstraße 106, 41516 Grevenbroich, Deutschland Tel: +49 (0) 2182 5708971 Fax: +49 (0) 2182 5708970 Email: info@hylomar.de Web: www.hylomar.de		
Name des Produktes	Hylosil 102 Silikon-Dichtmasse Ausgabe 4	Revisionsdatum	14.05.2009	Seite 2 von 3



Technisches Datenblatt

Verpackung

Hylosil Silikon-Dichtmasse 102 ist in 100ml Tuben, 300ml Kartuschen und 17l Fässern erhältlich.

Die Angaben in dieser Publikation beruhen auf technischen Daten, die in unseren und externen Laboren erarbeitet worden sind. Wir gehen von der Richtigkeit dieser Angaben aus. Da das Material jedoch unter Umständen, die sich unserem Einfluss entziehen eingesetzt wird, können wir für Resultate oder Schäden, die beim Verwenden des Produktes entstehen, keine Haftung übernehmen.

Hylomar Ltd, Cale Lane, Wigan WN2 1JT UK Tel: +44 (0) 1942 617000 Fax: +44 (0) 1942 617001		Hylomar GmbH, Talstraße 106, 41516 Grevenbroich, Deutschland Tel: +49 (0) 2182 5708971 Fax: +49 (0) 2182 5708970 Email: info@hylomar.de Web: www.hylomar.de		
Name des Produktes	Hylosil 102 Silikon-Dichtmasse Ausgabe 4	Revisionsdatum	14.05.2009	Seite 3 von 3